



**LABORATORIUM MEKANIKA TANAH**  
**FAKULTAS TEKNIK**  
**UNIVERSITAS LAMPUNG**

Jl. Prof. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung (0721) 704947

Pekerjaan : Tugas Akhir

Lokasi : Kecamatan Karang Anyar, Lampung Selatan

Judul : PENGARUH WAKTU PEMERAMAN TERHADAP  
KEKUATAN PAVING BLOCK PASCA PEMBAKARAN  
MENGUNAKAN CAMPURAN MATERIAL TANAH  
LEMPUNG SERTA PASIR UNTUK JALAN LINGKUNGAN

Date Test : Juni 2013


Test By : Noor Syar

Checked by : Andius Das  
Ir. Setyantc

Sampel : *Paving Blo*

**GRAFIK KUAT TEKAN PAVING BLOCK SEBELUM DAN SETELAH DIBAKAR (PEMERAMAN 7 HARI)**

Pemeraman 7 Hari			
Kuat Tekan Sampel 6%, 8%, 10% Semen			
	6%	8%	10%
sebelum dibakar	39.93	40.77	64.56
setelah dibakar	46.72	49.27	98.54





**LABORATORIUM MEKANIKA TANAH**  
**FAKULTAS TEKNIK**  
**UNIVERSITAS LAMPUNG**

Jl. Prof. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung (0721) 704947

Pekerjaan : Tugas Akhir

Lokasi : Kecamatan Karang Anyar, Lampung Selatan

Judul : PENGARUH WAKTU PEMERAMAN TERHADAP  
KEKUATAN PAVING BLOCK PASCA PEMBAKARAN  
MENGUNAKAN CAMPURAN MATERIAL TANAH  
LEMPUNG SERTA PASIR UNTUK JALAN LINGKUNGAN

Date Test : Juni 2013


Test By : Noor Syar

Checked by : Andius Das  
Ir. Setyantc

Sampel : *Paving Blo*

**GRAFIK KUAT TEKAN PAVING BLOCK SEBELUM DAN SETELAH DIBAKAR (PEMERAMAN 14 HARI)**

Pemeraman 14 Hari			
Kuat Tekan Sampel 6%, 8%, 10% Semen			
	6%	8%	10%
sebelum dibakar	42.47	46.72	65.41
setelah dibakar	63.71	64.56	93.44





**LABORATORIUM MEKANIKA TANAH**  
**FAKULTAS TEKNIK**  
**UNIVERSITAS LAMPUNG**

Jl. Prof. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung (0721) 704947

Pekerjaan : Tugas Akhir

Lokasi : Kecamatan Karang Anyar, Lampung Selatan

Judul : PENGARUH WAKTU PEMERAMAN TERHADAP  
KEKUATAN PAVING BLOCK PASCA PEMBAKARAN  
MENGUNAKAN CAMPURAN MATERIAL TANAH  
LEMPUNG SERTA PASIR UNTUK JALAN LINGKUNGAN

Date Test : Juni 2013


Test By : Noor Syar

Checked by : Andius Das  
Ir. Setyanc

Sampel : *Paving Blo*

**GRAFIK KUAT TEKAN PAVING BLOCK SEBELUM DAN SETELAH DIBAKAR (PEMERAMAN 28 HARI)**

Pemeraman 28 Hari			
Kuat Tekan Sampel 6%, 8%, 10% Semen			
	6%	8%	10%
sebelum dibakar	45.02	48.42	78.15
setelah dibakar	65.41	67.11	99.39



---

ifah Hasan

---

a Putra, S.T., M.T.  
, M.T.

ck

---

---

ifah Hasan

a Putra, S.T., M.T.

), M.T.

$$\underline{ck}$$

ifah Hasan	
a Putra, S.T., M.T.	
, M.T.	
ck	

---

ifah Hasan

---

a Putra, S.T., M.T.  
, M.T.

ck

---

---