



Pemeraman 7 Hari

pasir + Semen+tanah	Berat Jenis Tanah Asli	Berat Jenis Sebelum Dibakar	Berat Jenis Setelah Dibakar
5%+6%+89%	2.433	2.462	2.552
5%+8%+87%	2.433	2.514	2.578
5%+10%+85%	2.433	2.556	2.592



Pemeraman 14 Hari

pasir + Semen+tanah	Berat Jenis Tanah Asli	Berat Jenis Sebelum Dibakar	Berat Jenis Setelah Dibakar
5%+6%+89%	2.433	2.47	2.57
5%+8%+87%	2.433	2.522	2.594
5%+10%+85%	2.433	2.571	2.599



Pemeraman 28 Hari

pasir + semen+tanah	Berat Jenis Tanah Asli	Berat Jenis Sebelum Dibakar	Berat Jenis Setelah Dibakar
5%+6%+89%	2.433	2.487	2.575
5%+8%+87%	2.433	2.533	2.612
5%+10%+85%	2.433	2.591	2.638

