

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Nilai konduktivitas hidrolik jenuh (K_s) *mortar* ASP perbandingan P1 dan P2 masing-masing adalah 0,0035 cm/jam dan 0,0157 cm/jam;
2. Mortar ASP dengan perlakuan P2 merupakan komposisi terbaik sebagai alat aplikasi irigasi bawah permukaan tanah (*subsurface irrigation*).

5.2 Saran

Saran penelitian ini sebagai berikut:

1. Perlu adanya penelitian lanjutan untuk uji rembesan *mortar* ASP di lapangan;
2. Perlu adanya perlakuan ukuran pasir yang berbeda.